

Betokontakt

Ürün Teknik Föyü

04/2019



Betokontakt

Beton üzerine alçı sıva öncesi uygulanan astar

Ürün Tanımı

Brüt beton vb. düzgün yüzeyler üzerine alçı sıva aderansını artırmak için kullanılan, reçine bazlı, alkali dayanımlı, pembe renkli astardır.

Depolama

Kovalar doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda 5 - 35 °C arasında stoklanmalıdır. Normal şartlar altında, ağzı açılmamış ambalajlarda stok ömrü dikkate alınarak stoklanmalıdır. Kullanılmayan kovaların ağzı kapalı tutulmalıdır. Kovalar dondan korunmalıdır.

Referans Standart


-

Kullanım Alanları

İç mekânlarda, tercihen beton olmak üzere EPS ve XPS üzerine de aderans köprüsü olarak kullanılabilir. Beton yüzeyler üzerine alçı esaslı sıva uygulamalarından önce kullanılması önerilir.

Özellikleri

- Kullanıma hazır
- Tutunulabilir alt yüzey sağlama
- Airless püskürtme cihazlarıyla uygulama (önr. PFT Swing)



Uygulama

Uygulama

- Kovanın içinde bulunan ürün uygulanmadan önce iyice karıştırılır. Daha sonra inceltilmeden rulo veya fırça ile tüm yüzeye yayarak uygulanır. Makine ile uygulamada Airless cihazı (örn. PFT Swing vb.) kullanılarak zamandan tasarruf edilebilir.
- Makine ile uygulamalarda kıvamı sağlamak için gerekirse çok az miktarda su eklenebilir. (20 kg kovaya maks. 1 lt su)
- Kullanılan el aletleri kullanımdan hemen sonra yıkanarak temizlenmelidir. Betokontakt bulaşmış yüzeyler var ise kurumadan önce ıslak bir bez ile temizlenebilir.
- Betokontakt astar uygulamalarında beton içindeki nem oranı en fazla %3 olmalıdır.

Uygulama Aletleri

Fırça, rulo veya Airless makine (örn. PFT Swing)

Uygulama Sıcaklığı

+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yüzey tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

Kuruma Süresi

Uygun hava koşullarında (20°C ve %65 nem oranı) 12 saat içinde kuruma sağlanarak üzerine sıva uygulaması yapılabilir. Sıva uygulamadan önce astarın tamamen kurduğundan ve ele yapışmadığından emin olunmalıdır.

Güvenlik İbareleri

- Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
- Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüzde lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.
- Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/kova)	Raf Ömrü	Ürün Kodu
Betokontakt	20	1	12 ay	136756

Teknik Özellikler

Tanım	Yoğunluk (kg / dm ³)	Viskozite	pH değeri	Seyreltme su oranı (Makine uygulamalarında)	Tüketim miktarı (kg/m ²)
Betokontakt	1,3	Akışkan	yak. 9	En fazla 1 lt	0,25

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)
[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com.tr

Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506