

Knauf Super Finish

Ürün Teknik Föyü

05/2018



Knauf Super Finish

Kullanıma hazır ince dolgu malzemesi

Ürün Tanımı

Knauf Super Finish, tüm amaçlara yönelik, kullanıma hazır dolgu malzemesidir. Kalsiyum karbonat gibi dolgu malzemeleri, katkı ve bağlayıcı maddeler içermektedir. EN 13963 standardına göre perdah ve derz dolgusu A tipindedir.

Depolama ve Saklama

Ürün donma, yüksek sıcaklık ve doğrudan güneş ışığına karşı korunmalıdır. Oda sıcaklığında stoklanma süresi 12 aydır.

Referans Standart

EN 13963 standardına göre üretilmekte ve CE etiketi taşımaktadır.

Kullanım Alanları

Perdah sıvası olarak (yüzey kalite sınıfı K3-K4), derz dolgu uygulamalarında (yüzey kalite sınıfı K2) ve farklı yüzeylerde kullanıma uygundur.

Knauf Super Finish aşağıdaki yüzeyler üzerine iç cephede uygulanabilir:

- Alçıpan®
- Beton / gazbeton
- Sıva
- Tuğla duvar

Özellikleri

- Kullanıma hazır
- K2-K4 yüzey kalite sınıfları
- Karıştırma ve bekleme süresi yok
- Esnek kıvam
- Kolay uygulama
- Kolay zımparalama
- Yüksek tutunma gücü (aderans)

Uygulama

Alt Yüzey Hazırlık

Alt yüzey kuru, sağlam ve temiz olmalı, toz ve benzeri ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Macun veya kağıt kalıntıları gibi ayırıcı maddeler yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Alçıpan® kuru, temiz ve tozsuz alt yüzeylere sağlam bir şekilde sabitlenmeli, derzlerin tozdan arındırıldığından emin olunmalıdır. Yüzeydeki geniş boşluklar Knauf Uniflott® ile doldurulmalıdır. Önceden doldurulmuş derzler ise kuru ve Alçıpan® yüzeyi ile hemyüz olmalıdır.

Karıştırma

Bileşim uygun şekilde karıştırılır, gerekirse kıvamı daha ince hale getirmek için bir miktar su eklenir. Karıştırma kabı ve el aletlerinin temiz olmasına dikkat edilmelidir.

Kaplamalar ve Astarlar

Alman Alçı Sanayicileri Derneği'nin bilgi formu no. 6 uyarınca genel olarak boya veya duvar kağıdı gibi kaplama uygulamalarından önce yüzeyin astarlanması önerilir. Sadece metil selüloz esaslı yapıştırıcıların kullanılması önerilir.

Kağıt veya cam elyaf duvar kağıtlarıyla duvarı kapladıktan ve reçine / selüloz sıva uygulaması yapıldıktan sonra, uygun havalandırma ile hızlı kurutma sağlanmalıdır.

Özel Notlar

Knauf Super Finish ile diğer malzemeler karıştırılmamalıdır. Kullanımdan sonra makine ve el aletleri temizlenmelidir. Kalın katmanlı uygulamalarda, sıcaklık ve nem göz önüne alınarak daha uzun kuruma süreleri ortaya çıkabilir.

Uygulama Aletleri

Mala, spatula, Banjo veya Bazooka

Uygulama Sıcaklığı

+10°C'nin altında uygulama yapılmamalıdır.

İşlenebilirlik Süresi

Ortam sıcaklığı ve hava nem oranına göre değişiklik göstermektedir.

Güvenlik İbareleri

- Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
- Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüzde lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.
- Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Malzeme Sarfiyatı

Knauf Super Finish	Birim	Sarfiyat
K2 yüzey kalite sınıfı derz dolgusu için	kg/m ²	yakl. 0,1
K2 ile bitmiş derz dolgusu üzerine K3 yüzey kalite sınıfı için		yakl. 0,5
K2 ile bitmiş derz dolgusu üzerine tüm yüzey K4 yüzey kalite sınıfı perdah sıvası (1 mm kalınlık için)		yakl. 1,6

Paketleme

Tanım	Ağırlık (kg)	Ürün Kodu
Knauf Super Finish	28	550119

Sistem Performans Özellikleri

Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

[Yüzey Kalitesi Kataloğu](#)

[Alçı Kataloğu](#)

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com.tr

Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506