



Knauf Sandstone-Design Yalıtım Astarı

Knauf Sandstone-Design Versiegelung

Knauf Sandstone-Design sistemi için yalıtım astarı

Ürün açıklaması

Özel polimer ve su esaslı kullanıma hazır yalıtım astarı.

Teslimat biçimi

5 litrelik bidon

Ürün Kodu: 312305

Depolama

Serin ve buzlanmaya karşı korunaklı bir ortamda (+5 °C ila +25 °C) açılmamış orijinal kabında 12 ay süreyle saklanabilir. Açılmış kapları hava geçirmez şekilde kapatın. Doğrudan güneş ışığı ve ısı etkisine karşı koruyun.

Kalite

Sandstone-Design sistemi, mantolama uygulaması ile birlikte ETAG 004 standardına uygun olarak test edilmiş olup, Z-33.43-82 sayılı denetim onayına tabidir.

Uygulama alanı

Knauf Sandstone-Design, iç ve dış alanlarda ve mantolama yapılmış cephelerin üzerinde son kat olarak kullanılır.

Sandstone-Design Versiegelung yalıtım astarı hidrofobik ve yağ iticilik özelliği olan bir yüzey korumasıdır ve boya bulaşmaları, kirlenmeler ve hava şartlarına karşı koruma sağlar.

Özellikler

- Şeffaf
- Su buharı difüzyonuna açık
- UV ışınlarına karşı dayanımlı
- Su itici
- Yosun ve mantarlara karşı geciktirici ve önleyici
- İç ve dış cephede kullanılabilir

P854.de Knauf Sandstone-Design Versiegelung Yalıtım Astarı

Knauf Sandstone-Design Sistemi için yalıtım astarı



Uygulama

Astarlama sonrasında yüzeyi Sandstone-Design Versiegelung yalıtım astarı ile işlemeye önce en az 1 gün bekleyin.

Uygulama

Kullanımdan önce kabı, homojen bir sıvı oluşacak şekilde kuvvetlice çalkalayın. Plakaların yüzeyini Knauf Sandstone-Design Versiegelung ile aşağıdan yukarıya iki kez uygulayın. Köpürmesini önleyin.

Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin. Knauf Sandstone-Design Versiegelung yalıtım astarı nedeniyle meydana gelen kirlenmeleri (sıçramalar ve benzeri) henüz ıslak durumdaki ılık suyla temizleyin.

Kuruyan malzeme, ıslak bir bezle yumuşatılarak çıkarılabilir.

Uygulama sıcaklığı/iklimi

Astarın uygulanması ve tamamen kurumasına kadar malzeme, zemin ve hava sıcaklığı +10 °C'nin altına düşmemeli ve +30 °C'nin üzerine çıkmamalıdır.

Grafitiye karşı önlem

Grafitilerin başarılı bir şekilde çıkarılması için Sandstone-Design Versiegelung yalıtım astarının üç kez uygulanması gereklidir. Grafiti nedeniyle kirlenmeler sadece özel bir temizleyici ile temizlenebilir. Grafiti kirlenmeleri, sertifikalı uzman firmalar tarafından temizlenebilir. Temizleme sonrasında Sandstone-Design Versiegelung yalıtım astarıyla hava şartlarına karşı koruma sağlayın.

Özellikle dikkat edilmesi gerekenler

Knauf Sandstone-Design Versiegelung yalıtım astarı diğer malzemelerle karıştırılamaz, çünkü bu durumda özellikleri yüksek ölçüde değişikliğe sebep olabilir.

Güvenlik uyarıları ve imha

Malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.

Teknik veriler

Yoğunluk:	Yaklaşık 1.0 kg/l
Viskozite:	Akışkan
s _d değeri:	0.02 m
pH değeri:	Yaklaşık 6

Malzeme tüketimi

Zemin	Tüketim uygulama başına ml/m ²
Knauf Sandstone-Design Plakaları	150

Verilen bütün bilgiler yaklaşık değerlerdir ve alt zemine göre farklılık gösterebilir. Kesin tüketimi ürün üzerinde belirleyin.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com.tr

Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506