

Jetsatengips

Ürün Teknik Föyü

10/2019



Jetsatengips

Saten makine alçısı

Ürün Tanımı

İç mekanlarda makine ile uygulanan son kat yüzey düzeltme perdah alçısıdır.

Depolama

Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır.

Referans Standart

TS EN 13279-1 Tip: C6, İnce uygulanabilir alçı

Kullanım Alanları

Alçıpan® kaplanmış yüzeyler, alçı sıva ile kaplanmış yüzeyler, çimento bazlı sıva yapılmış yüzeyler, boya, duvar kağıdı vb. son kat uygulama yapılacak yüzeyler üzerinde kullanılabilir.

Özellikleri

- Son kat uygulamalara hazır pürüzsüz yüzey
- Kolay ve hızlı uygulama
- Airless sıva makinesi ile uygulanabilme
- Uzatılmış çalışma süresi
- A1 sınıfı alev almaz malzeme

Uygulama

Uygulama

- Yüzey temizliği ve gerekiyorsa tamiri yapılmalıdır.
- Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir parmak geçene kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika bekledikten sonra mekanik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edilene kadar düşük devirde karıştırılmalıdır.
- Hamur haline gelen harca tekrar su ve alçı eklenmemelidir.
- Jetsatengips, pistonlu, havasız püskürtme makinesi ile yüzeye ince bir tabaka halinde soldan sağa doğru uygulanır. İlk kat uygulama kuruduktan sonra ikinci kat aşağıdan yukarıya doğru uygulanmalıdır. Yüzey kurduğunda zımpara işlemi uygulanabilir.
- Derz dolgu uygulamalarında Fugagips Derz Dolgu Alçısı kullanılmalıdır.

Uygulama Aletleri

Airless makine

Uygulama Sıcaklığı

+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yeni uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi

Yüzeye bağlı olarak 70 ila 80 dakika arasında değişiklik göstermektedir.

Güvenlik İbareleri

- Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
- Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüzde lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.
- Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Teknik Özellikler

Tanım	Birim	Değer
Yangına tepki	-	A1
CaSO ₄ oranı	%	> 50
Basınç dayanımı	N / mm ²	≥ 2
Eğilmede çekme dayanımı	N / mm ²	≥ 1
Uygulama sıcaklığı	°C	≥ 5
Karışım suyu miktarı (10 kg için)	L	7 - 8
İşlenebilirlik süresi	dk	70 - 80
Donma süresi	dk	140 - 180
Raf ömrü	ay	6

Malzeme Sarfiyatı

Ürün	Birim	Sarfiyat
Jetsatengips (1 mm kalınlık için)	kg/m ²	1

Paketleme

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (torba/palet)	Ürün Kodu
Jetsatengips	30	50	232339

Sistem Performans Özellikleri

Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

[Yüzey Kalitesi Kataloğu](#)

[Alçı Kataloğu](#)