

Satengips

Ürün Teknik Föyü

12/2019



Satengips

İnce uygulanabilir alçı

Ürün Tanımı

İç mekanlarda el ile uygulanan son kat yüzey düzeltme perdah alçısıdır.

Depolama

Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır.

Referans Standart

TS EN 13279 - 1 Tip: C6 İnce uygulanabilir alçı

Kullanım Alanları

Alçı plaka, çimento veya alçı sıva ile kaplanmış duvarlar, düzgün kara sıva ve brüt beton, kirlili ve boyanmış yüzeyler üzerine tek veya çift kat olarak uygulanır. Boya ve duvar kağıdı gibi yüzey sonlama uygulamalarından önce, düzgün ve pürüzsüz yüzey elde edilmesinde kullanılır.

Özellikleri

- Son kat uygulamalara hazır pürüzsüz yüzey
- Kolay ve hızlı uygulama imkanı
- Yüksek aderans
- Uzatılmış çalışma süresi
- A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

Uygulama

Uygulama

- Yüzey temizliği ve gerekiyorsa tamiri yapılmalıdır.
- Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir parmak geçene kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika bekledikten sonra mekanik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edilene kadar düşük devirde karıştırılmalıdır.
- Hamur haline gelen harca tekrar su ve alçı eklenmemelidir.
- Satengips yüzeye mala ile kalınlığı maks. 1 mm olacak şekilde ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır.
- Derz dolgu uygulamalarında Satengips yerine Fugagips derz dolgu alçısı kullanılmalıdır.

Uygulama Aletleri

Spatula, mala vb.

Uygulama Sıcaklığı

+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yeni uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi

Sıva yüzeyine bağlı olarak 90 ila 100 dakika arasında değişiklik göstermektedir.

Güvenlik İbareleri

- Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
- Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüzde lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.
- Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir yüzey üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Teknik Özellikler

Tanım	Birim	Değer
Renk	-	Beyaz
CaSO ₄ oranı	%	> 50
Yangına tepki	-	A1
Basınç dayanımı	N / mm ²	≥ 2
Eğilmede çekme dayanımı	N / mm ²	≥ 1
İşlenebilirlik süresi	dk	90 - 100
Donma süresi	dk	180 - 220
Karışım suyu miktarı (10 kg harç için)	L	7 - 8
Uygulama sıcaklığı	°C	≥ 5
Raf ömrü	ay	6

Malzeme Sarfiyatı

Ürün	Birim	Sarfiyat
Satengips (1 mm kalınlık için)	kg/m ²	1

Paketleme

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (torba/palet)	Ürün Kodu
Satengips	25	60	506420
	3	180	133418

Sistem Performans Özellikleri

Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

[Yüzey Kalitesi Kataloğu](#)

[Alçı Kataloğu](#)