

Yapıgips

Ürün Teknik Föyü

12/2019



Yapıgips

İç mekan Alçıpan® yapıştırma alçısı

Ürün Tanımı

İç mekanlar Alçıpan® yapıştırma alçısıdır.

Depolama

Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır.

Referans Standart

TS EN 14496 : Yapıştırıcı

Kullanım Alanları

Alçı plaka veya polistren levhaların her türlü bozuk zemin üzerine herhangi bir konstrüksiyon kullanılmadan yapıştırılarak uygulanmasını sağlar.

Özellikleri

- Yüksek yapışma mukavemeti
- Çabuk donma özelliği
- Kolay ve hızlı uygulama
- A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

Uygulama

Uygulama

- Yapıştırma işlemine başlamadan önce yüzeyin aşırı kuru ya da ıslak olmasına özen gösterilmelidir.
- Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir parmak geçene kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika beklendikten sonra mekanik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edene kadar düşük devirde karıştırılmalıdır.
- Hamur haline gelen harca tekrar su ve alçı eklenmemelidir.
- Hazırlanan Yapıgips, alçı plaka arasına yaklaşık 10 cm çapında ve 30 cm aralıklarla, uzunlamasına 3 hat boyunca öbekler halinde uygulanmalıdır. (Detaylı bilgi için uygulama klasörüne bakınız.)
- Alçı plakaları yerinde tutabilmek için plaka altına destek parçaları yerleştirilmelidir.
- Alçı plaka destek parçaları üzerinde duvara yapıştırılmalı, master ve terazi ile gönyesine getirilmeli ve çapraz master kontrolü yapılmalıdır. Destek parçaları kaldırılmadan Yapıgips'in donması beklenmemelidir.
- Üzerine lavabo, radyatör vb. elemanların asılacağı alçı plakaların tüm arka yüzeyine, kısa kenarlarda uzunlamasına 3 hat boyunca kesintisiz Yapıgips uygulanmalıdır.

Uygulama Aletleri

Spatula, mala vb.

Uygulama Sıcaklığı

+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yeni uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi

Sıva yüzeyine bağlı olarak 60 ila 80 dakika arasında değişiklik göstermektedir.

Güvenlik İbareleri

- Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
- Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüzde lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.
- Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Teknik Özellikler

Tanım	Birim	Değer
Renk	-	Beyaz
CaSO ₄ oranı	%	> 30
Yapışma mukavemeti (bağ dayanımı)	MPa	≥ 0,06
Yangına tepki	-	A1
İşlenebilirlik süresi	dk	30 - 40
Donma süresi	dk	60 - 80
Karışım suyu miktarı (10 kg harç için)	L	5 - 6
Uygulama sıcaklığı	°C	≥ 5
Raf ömrü	ay	6

Malzeme Sarfiyatı

Ürün	Birim	Sarfiyat
Yapıgips	kg/m ²	3,5

Paketleme

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (torba/palet)	Ürün Kodu
Yapıgips	25	60	506425

Sistem Performans Özellikleri

Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

[Yüzey Kalitesi Kataloğu](#)

[Alçı Kataloğu](#)

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com.tr

Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.