



Facciata Akrilik Grenli

Akrilik kopolimer esaslı,
mat dış cephe kaplaması

YÜKSEK U.V. DAYANIMI

DÜZGÜN OLMAYAN YÜZEYLER İÇİN İDEAL

KULLANIM ALANI

Facciata Akrilik Grenli, dış cephelerde ve ısı yalıtım sistemlerinde dekoratif ve koruma amaçlı bir son kat olarak kullanılabilir.

Bazı uygulama örnekleri

- Sıvalı yüzeylerin son kat dekorasyonu,
- Eski, boyalı yüzeylerin dekorasyonu,
- Beton duvarların dekorasyonu,
- Isı yalıtım sistemlerinin son katı olarak.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Facciata Akrilik Grenli yüksek U.V. dayanımına sahiptir. Düzgün olmayan yüzeyler için kullanıma uygundur. Makine ile renklendirilebilir. Su itici özelliği mevcuttur.

ÖNERİLER

- Facciata Akrilik Grenli'yi teraslar gibi yatay yüzeylerin su yalıtımını yapmak için kullanmayın.
- Facciata Akrilik Grenli'yi su depoları ve kanallar gibi sürekli suya batık kalacak yüzeylerin su yalıtımını yapmak için kullanmayın.
- Facciata Akrilik Grenli'yi, solventlerle seyreltmeyin.
- Facciata Akrilik Grenli'yi nemli veya tamamen kürlenmemiş alt yüzeylere uygulamayın.



TEKNİK BİLGİ (tipik değerler)	
ÜRÜN KİMLİĞİ	
Kıvam:	macun
Renk:	beyaz, ColorMap ® otomatik renklendirme sistemi ile elde edilebilen, geniş renk yelpazesinde mevcut renkler
Yoğunluk (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	yaklaşık 1.65
Katı madde miktarı (ağırlıkça) (EN ISO 3251) (%):	yaklaşık 79
UYGULAMA BİLGİSİ	
Seyreltme oranı:	kullanıma hazır
Nihai kuruma süresi:	24 saat (standart sıcaklık ve nem koşullarında)
Uygulama sıcaklık aralığı:	+5°C ila +35°C
Tüketim (kg/m ²):	0.8-1.2
NİHAİ PERFORMANS	
Su buharı geçirgenliği (TS EN 7783-2):	V1
Su emilimi (TS EN 1062-3):	W2
Kir tutma (UNI 10792) ΔL:	< 1.0 very düşük
Islak ovalama direnci (UNI EN 10560):	> 10.000 döngü
Beyaz renkte 1000 saat weatherometreye maruz kalma sonunda renk değişimi (ASTM G 155-döngü 1) ΔE:	< 1
Çeşitli renklerde 1000 saat weatherometreye maruz kalma sonunda renk değişimi (ASTM G 155-döngü 1) ortalama ΔE:	< 2
Çekme testine göre yapışma dayanımı (EN 1542) N/mm ² :	≥ 1.5

- Sıcaklık +5°C'den düşükse veya +35°C'den yüksekse (yüzey her zaman kuru olmalı ve asla doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır) **Facciata Akrilik Grenli**'yi uygulamayın.
- Nem seviyesi %85'ten fazlaysa **Facciata Akrilik Grenli**'yi uygulamayın.
- Yağmur bekleniyorsa veya hava rüzgarlıysa **Facciata Akrilik Grenli**'yi uygulamayın.
- Lütfen "Hazırlık ve Uygulama için Güvenlik Talimatları" bölümüne başvurun.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Alt yüzey hazırlığı

İşlem görecektir yüzeyler kürlenmiş, tamamen

temiz, iyi yapışmış ve kuru olmalıdır. Yüzey yağ ve gres kalıntılarında ve her türlü gevşek parçalardan tamamen arındırılmış olmalıdır. Yüzey **Facciata Astar** ile astarlanmalıdır.

Ürünün hazırlanması

Facciata Akrilik Grenli kullanıma hazırdır veya su ile %5 oranına kadar seyreltilir.

Ürünün uygulanması

Facciata Akrilik Grenli'yi kuru bir **Facciata Astar** katı üzerine rulo veya sprey ile uygulayın. Desen vermek için kristal gözenekli mercan rulo ile yukarıdan aşağıya doğru tarama yaparak uygulamayı tamamlayın. Farklı yönlü taramalar desen farklılıkları oluşturacağından, bu problemin

boya yapılarak giderilmesi mümkün olmayacaktır. Geniş alanlarda yapılacak uygulamalarda renk tonu farklılıklarını önlemek için boyanın aynı oranda seyreltilmesine dikkat edilmelidir.

UYGULAMA SONRASI BAKIM

Facciata Akrilik Grenli, gerektiğinde, düşük basınçlı su ile yıkanabilir.

Temizlik

Rulolar, **Facciata Akrilik Grenli** kurumadan önce su ile temizlenebilir.

TÜKETİM

Tüketim, boyanın uygulanacağı alt yüzeyin emiciliğinden, pürüzlülüğünden, boyanın renginden ve uygulama yönteminden büyük ölçüde etkilenir. Standart koşullar altında tüketim genellikle 0.8-1.2 kg/m²'dir.

PAKETLEME

Facciata Akrilik Grenli 25 kg'lık plastik kovalarda temin edilir.

DEPOLAMA

Kuru bir yerde, ısı kaynaklarından uzakta, +5°C ila +30°C arasında depolandığında 24 ay. Dondan koruyun.

HAZIRLIK VE UYGULAMA İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI

Facciata Akrilik Grenli, karışımların sınıflandırılmasına yönelik güncel yönetmeliklere göre tehlikeli değildir. Kullanımı sırasında koruyucu eldiven ve gözlük kullanın ve kimyasal ürünlerin kullanımına ilişkin genel önlemler alın. Ürünümüzün kullanımıyla ilgili güvenlik kuralları hakkında daha detaylı ve tam bilgi için, lütfen güvenlik bilgi formunun (SDS) en güncel versiyonuna başvurunuz.

PROFESYONEL KULLANIM İÇİN.

UYARI

Her ne kadar bu ürünün bilgi föyünde yer alan teknik detay ve öneriler en iyi bilgi ve deneyimlerimizle oluşturulmuşsa da, yukarıdaki tüm bilgiler her durumda yalnızca gösterge niteliğinde ve uzun süreli pratik uygulamalardan sonra onaya tâbi kabul edilmelidir, bu nedenle bu ürünü kullanmak niyetindeki her kişi, önceden ürünün öngörülen uygulamaya uygun olduğundan emin olmalıdır: her durumda,

ürünün kullanımından kaynaklanacak sonuçlardan tek başına kullanıcı sorumludur.

Lütfen ürünün www.mapei.com adresindeki web sitesinde bulunan teknik föyünün mevcut versiyonuna başvurunuz.

YASAL UYARI

***www.mapei.com.tr* adresinde de yayınlanmakta olan bu Teknik Bilgi Föyünün içeriği değiştirilmemeli ve müdahale edilmemelidir. BU TEKNİK BİLGİ FÖYÜNÜN 3. KİŞİLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLEREK İÇERİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE MAPEI'NİN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI TAMAMEN ORTADAN KALKAR. Bu nedenle ve 3. kişiler tarafından müdahale edilmiş/ değiştirilmiş olma ihtimaline binaen lütfen teknik bilgi föyünün güncel içeriğini www.mapei.com.tr adresinden teyit ediniz.**



TS 7847/2012'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.

Ürüne ait ilgili tüm referanslar talep edilmesi halinde sunulur ve www.mapei.com adresinden alınabilir

Facciata Akrilik Grenli

