

ZNR™ CEOFIX BOND

Isı Yalıtım Levhaları Yapıştırma Harcı

Ürün Tanımı	Isı ve ses yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılan yüksek yapıştırma özelliğine sahip, polimer modifiye ve çimento esaslı hazır harçtır.																																	
Ürün No	603																																	
Kullanım Alanları	Extrudepolistiren (XPS) veya expandedpolistiren (EPS) levhaların ve taşıyıcı ısı yalıtım levhalarının; bina iç ve dış yüzeylerine; düşeyde, yatayda ve tavanda yapıştırılmasında kullanılır.																																	
Özellikleri/Avantajları	<ul style="list-style-type: none"> • Sudan etkilenmez. • Beton, tuğla, gaz beton, sıva, prefabrik panel vb. yüzeylere çok iyi yapıştırma sağlar. • İç ve dış mekânlarda kullanılabilir. • Düşey, yatay ve tavan uygulamaları için uygundur. • Dış etkilere ve dona karşı dayanıklıdır. • Ekonomiktir. 																																	
Referans Standart	TS 13566																																	
Teknik Veri	<table border="1"> <tr> <td>Toz Rengi</td> <td>Gri</td> </tr> <tr> <td>Ambalaj</td> <td>25 kg'lık kraft torba</td> </tr> <tr> <td>Yoğunluk (Taze Harç)</td> <td>~1,50 kg/m³ (23°C)</td> </tr> <tr> <td>Çalışma sıcaklığı</td> <td>+5°C - + 35°C</td> </tr> <tr> <td>Açık Bekletme Süresi</td> <td>> 30 dakika</td> </tr> <tr> <td>Pota Ömrü</td> <td>90 dakika</td> </tr> <tr> <td>Eğilme Mukavemeti</td> <td>≥2,00 N/mm² (28 günlük) ~ 3.00 N/mm² (28 günlük)</td> </tr> <tr> <td>Basınç Mukavemeti</td> <td>≥ 6,00 N/mm² (28 günlük) ~ 8,00 N/mm² (28 günlük)</td> </tr> <tr> <td>Alt Beton Yapışma Dayanımı</td> <td>≥0,5 N/mm² (28 günlük)</td> </tr> <tr> <td>Yangına Tepki Sınıfı</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>EPS'isi Yalıtım Malzemesine Yapışma Kuvveti</td> <td>≥0,08 N/mm² (28 günlük)</td> </tr> <tr> <td>Su Emme</td> <td>30 dak. 5gr, 240 dak. 10 gr en fazla(28 günlük)</td> </tr> <tr> <td>Uygulama Kalınlığı</td> <td>En az 3 mm / En fazla 6 mm</td> </tr> <tr> <td>Sarfıyat</td> <td>1mm kalınlık için ~1,60 kg/m² malzeme kullanılacak olup, yüzey durumuna bağlı değişken</td> </tr> <tr> <td>Uygulama aletleri</td> <td>Dişli tarak</td> </tr> <tr> <td>Depolama</td> <td>Raf ömrü yaklaşık 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda üst üste en fazla 10 torba koymak şartıyla istiflenmelidir.</td> </tr> </table>	Toz Rengi	Gri	Ambalaj	25 kg'lık kraft torba	Yoğunluk (Taze Harç)	~1,50 kg/m ³ (23°C)	Çalışma sıcaklığı	+5°C - + 35°C	Açık Bekletme Süresi	> 30 dakika	Pota Ömrü	90 dakika	Eğilme Mukavemeti	≥2,00 N/mm ² (28 günlük) ~ 3.00 N/mm ² (28 günlük)	Basınç Mukavemeti	≥ 6,00 N/mm ² (28 günlük) ~ 8,00 N/mm ² (28 günlük)	Alt Beton Yapışma Dayanımı	≥0,5 N/mm ² (28 günlük)	Yangına Tepki Sınıfı	A1	EPS'isi Yalıtım Malzemesine Yapışma Kuvveti	≥0,08 N/mm ² (28 günlük)	Su Emme	30 dak. 5gr, 240 dak. 10 gr en fazla(28 günlük)	Uygulama Kalınlığı	En az 3 mm / En fazla 6 mm	Sarfıyat	1mm kalınlık için ~1,60 kg/m ² malzeme kullanılacak olup, yüzey durumuna bağlı değişken	Uygulama aletleri	Dişli tarak	Depolama	Raf ömrü yaklaşık 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda üst üste en fazla 10 torba koymak şartıyla istiflenmelidir.	
Toz Rengi	Gri																																	
Ambalaj	25 kg'lık kraft torba																																	
Yoğunluk (Taze Harç)	~1,50 kg/m ³ (23°C)																																	
Çalışma sıcaklığı	+5°C - + 35°C																																	
Açık Bekletme Süresi	> 30 dakika																																	
Pota Ömrü	90 dakika																																	
Eğilme Mukavemeti	≥2,00 N/mm ² (28 günlük) ~ 3.00 N/mm ² (28 günlük)																																	
Basınç Mukavemeti	≥ 6,00 N/mm ² (28 günlük) ~ 8,00 N/mm ² (28 günlük)																																	
Alt Beton Yapışma Dayanımı	≥0,5 N/mm ² (28 günlük)																																	
Yangına Tepki Sınıfı	A1																																	
EPS'isi Yalıtım Malzemesine Yapışma Kuvveti	≥0,08 N/mm ² (28 günlük)																																	
Su Emme	30 dak. 5gr, 240 dak. 10 gr en fazla(28 günlük)																																	
Uygulama Kalınlığı	En az 3 mm / En fazla 6 mm																																	
Sarfıyat	1mm kalınlık için ~1,60 kg/m ² malzeme kullanılacak olup, yüzey durumuna bağlı değişken																																	
Uygulama aletleri	Dişli tarak																																	
Depolama	Raf ömrü yaklaşık 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda üst üste en fazla 10 torba koymak şartıyla istiflenmelidir.																																	
Yüzey Hazırlığı	Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan arındırılmış, temiz olmalıdır. Beton, çimento, sıvalar kuru ve piriz süresini tamamlamış olmalıdır. Zemin aşırı emici ise veya sıcak havada uygulama yapılıyorsa nemlendirme yapılmalıdır.																																	
Hazırlama Talimatı	6-7 kg (hava sıcaklığına bağlı değişkenlik gösterebilir) temiz ve serin karışım suyu içerisine ZNRCEOFIX Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı (25 kg) toz malzeme dökülür ve düşük devirli uygun bir karıştırıcı ile 3-4 dakikada topaksız homojen karışım sağlanır ve 5-10 dakika bekletilir. Olgunlaşan malzeme tekrar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Toz malzeme içerisine su katılmamalıdır.																																	
Uygulama	Uygulama sıcaklığı +5 ile +35 °C sıcaklıkta yapılması önerilir. Hazırlanan ZNRCEOFIX Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı , levhaların arka yüzeyinin tüm kenarları boyunca sürekli ve orta kısımlarına ise nokta şeklinde yerleştirilir. Levhalar yapıştırılacak yüzeye bastırılır; üzerine ağaç veya lastik tokmak yardımı ile hafifçe vurularak gönyesine tutulur ve yapışması sağlanır. Yapıştırıcı yeterli kürünü aldıktan sonra, levhalar mekanik olarak dübellere ile tespit edilir.																																	
Dikkat Edilmesi Gerekenler	<ul style="list-style-type: none"> • Levhalar yerleştirilirken, yüzeydeki harcın kuruyarak film tabakası oluşturulması engellenmelidir. • +5°C altında uygulanmamalıdır. • Yüksek katlı uygulamalarda ve rüzgârlı alanlarda, mekanik dübel işlemi erken yapılmalıdır. 																																	
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları, bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.																																	

İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.